Fichas Técnicas de Nuestros Productos

FICHA TÉCNICA DE LA PLACA

Medidas (mm) 2440 x 1220
Espesores (mm) 10 (+/- 1)
Peso (kg) 27
Densidad (kg/m3) 960 +/- 210
Humedad (%) 0.4 +/ - 0.2
Absorción de agua (%) 0.8 +/- 0.2
Hinchamiento cara de corte (%) 1.2 +/- 0.1
Tensión de Rotura (N) 791 +/- 50
Dureza (kgf/cm2) 660
Arrancamiento de Tornillos (N) 355

FICHA TÉCNICA DE LA CHAPA

Medidas (mm) 2440 x 1050
Espesores (mm) 10 (+/- 1)
Peso (kg) 25
Densidad (kg/m3) 960 +/- 210
Humedad (%) 0.4 +/ - 0.2
Absorción de agua (%) 0.8 +/- 0.2
Hinchamiento cara de corte (%) 1.2 +/- 0.1
Tensión de Rotura (N) 791 +/- 50
Dureza (kgf/cm2) 660
Arrancamiento de Tornillos (N) 355
Altura onda (mm) 50
Paso (mm) 180

ACÚSTICO

Emisión de 1kHZ - aislación 64.5 %

Emisión 300 hz - aislación 56.3%

SOLIDEZ

Impacto muestra de laboratorio 5kg - Inalterado

Resiste impactos de todo tipo de material

ENSAYO RESISTENCIA AL FUEGO, HILO INCANDESCENTE

Resistencia al fuego incandescente, ensayos a 650 C, el material no desarrolla llama.

Es considerado un material Ignífugo

FENOLES

Fenoles en lixiviado menores al 0.05mg/L

ECOLÓGICO

No contiene químico en su composición.
Resistencia de microorganismos.
Perdurable en el Tiempo.
Termo formable a 120º C
Dado el sistema de fabricación y por su composición, las Placas Ecológicas URUPLAC no pueden ser lijadas al salir de la prensa, por lo cual presentan diferencias de espesores.

Ensayos realizados en el Laboratorio Industrial Montevideo SA bajo los requerimientos establecidos en la norma ISO 17025:2017